

IMEXFLOOR A.C

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	O esmalte epóxi acabamento é uma tinta bi componente, diluída em solvente, a base de resina epóxi modificada, com excelente performance, diversas cores, brilho elevado e com boa resistência a abrasão a pequenos impactos e a corrosão.			
USO RECOMENDADO	Indicada para pinturas de áreas limpas em fábricas, oficinas, hospitais ou cozinhas de restaurantes. Aplicar sempre em ambientes internos, aconselhamos o uso prévio de PRIMERPOX DY IMEX com o substrato limpo, seco e isento de sujeiras, óleos e gorduras.			
PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS	Cor: Todas as cores constantes no catálogo de cores da linha epóxi da IMEX alto brilho Peso Específico (25°C): 1,38 g/cm ³ Volume de Sólidos: 90% ± 2 Espessura Úmida: 105 - 115µm Espessura Seca: 85 - 100µm Rendimento teórico: 9,5m ² /litro, considerar os fatores de perda (34,2m ² /galão) Resistência a corrosão: boa			
INFORMAÇÃO PRÁTICA	Método de Aplicação: Pistola de Airless, Pistola convencional, rolo de lã de carneiro de pelo baixo e trincha. Diluição: até 5% com solvente EP da IMEX Intervalo entre demãos: 3 – 12 horas			
TEMPO DE SECAGEM	Temperatura	Ao toque	Ao manuseio	Final
	25° C	60 minutos	4 horas	168 horas
	40° C	40 minutos	2 horas	120 horas
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	O desempenho deste produto dependerá da qualidade da aplicação do primer ou da base niveladora e da preparação da superfície que servirá de base ou substrato. A superfície só poderá ser revestida, após 24 horas da aplicação do primer ou base niveladora.			
APLICAÇÃO E MISTURAS	O produto é fornecido em duas embalagens, agite o conteúdo do componente A (tinta), se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo do vasilhame. Adicione o componente B (endurecedor) ao componente A (tinta), respeitando a relação de mistura. Misture completamente, se possível com agitador mecânico. Se houver necessidade adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois componentes estiverem homogêneas. Tempo de indução: Aguardar 5 minutos antes da aplicação. Este material é uma tinta bicomponente e deve sempre ser homogeneizado completamente antes da aplicação. Relação de Mistura: descrito na embalagem Diluição: DILUENTE – IMEX -EP Vida Útil da Mistura: 1 hora a 25°C			

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura do meio ambiente.

RECOMENDAÇÕES A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado e seco, a temperatura da superfície a ser pintada deverá estar 6°C acima do ponto de orvalho.

Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, o tipo de rugosidade do substrato, a espessura aplicada, condições ambientais, etc.

EMBALAGEM	Produto	Embalagem	Volume	Peso de transporte
PESO E TRANSPORTE	Endurecedor	quarto	0,9 L	0,93 Kg
	Tinta	galão	2,7 L	4,03 Kg

ARMAZENAMENTO Validade: 24 meses, mínimo a 25°C (77°F).

Guardar em local fresco, seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignição.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Todo o trabalho envolvendo a aplicação e uso deste produto deve ser executado em concordância com todas as regulamentações nacionais existentes sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ventilação adequada e medidas de proteção devem estar disponíveis durante a aplicação e secagem para manter as concentrações de vapores de solvente dentro dos limites de segurança e evitar riscos de toxicidade ou deficiência de oxigênio. Tome as devidas precauções para evitar contato com a pele e os olhos (luvas, óculos, máscaras, cremes protetores, etc.). As medidas de segurança a serem tomadas dependem dos métodos de aplicação e do ambiente de trabalho.

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nosso presente estágio de experiência e conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle.

Nosso Departamento Técnico e de Vendas/Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contido sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

