

# IMEXFLOOR S.T

<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	Tinta epóxi intermediária bi componente à base de resina epoxi. Apresenta película com alta espessura, resistência à corrosão e abrasão, associando as características de semi brilho e plasticidade.			
<b>USO RECOMENDADO</b>	Indicado como camada intermediária para ser aplicada no sistema de pintura de piso para fins industriais, comerciais e proteção. Sendo especialmente indicado para pintura de pisos.			
<b>PROPIEDADES FÍSICAS &amp; QUÍMICAS</b>	<b>Cor:</b> todas as cores da tabela de cores epóxi da IMEX <b>Brilho:</b> Médio. <b>Peso Específico (25°C):</b> 1,39 g/cm <sup>3</sup> <b>Volume de Sólidos:</b> 67 %±2 <b>Espessura Úmida:</b> 141 - 172µm <b>Espessura Seca:</b> 105 - 135µm <b>Rendimento teórico:</b> 5,5 m <sup>2</sup> /litro, considerar os fatores de perda apropriados. (19,8 m <sup>2</sup> /galão) <b>Resistência a corrosão:</b> excelente			
<b>INFORMAÇÃO PRÁTICA</b>	<b>Método de Aplicação:</b> Pistola Airless, Pistola convencional, rolo de lã de carneiro de pelo baixo e trincha. <b>Diluição:</b> até 5% <b>Intervalo entre demãos:</b> 4 – 12 horas			
<b>TEMPO DE SECAGEM</b>	Temperatura	Ao toque	Ao manuseio	Final
	25° C	120 minutos	4 horas	148 horas
	40° C	45 minutos	3 horas	120 horas
<b>PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE</b>	O desempenho deste produto dependerá da qualidade da aplicação do primer ou da base niveladora e da preparação da superfície que servirá de base ou substrato. A superfície só poderá ser revestida, após 24 horas da aplicação do primer ou base niveladora.			
<b>APLICAÇÃO E MISTURAS</b>	O produto é fornecido em duas embalagens, agite o conteúdo do componente A (tinta), se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo do vasilhame. Adicione o componente B (endurecedor) ao componente A (tinta), respeitando a relação de mistura. Misture completamente, se possível com agitador mecânico. Adicione o diluente somente depois que a mistura dos componentes A e B estiverem homogêneas. <b>Tempo de indução:</b> Aguardar 5 minutos antes da aplicação. Esta tinta é bi componente e deve sempre ser homogeneizado completamente antes da aplicação. <b>Relação de Mistura:</b> descrito na embalagem <b>Diluição:</b> DILUENTE – IMEX -EP			

**Vida Útil da Mistura:** 1,15 horas a 25°C

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura do meio ambiente.

**RECOMENDAÇÕES**

A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado e seco, a temperatura da superfície a ser pintada deverá estar no mínimo a 6°C acima do ponto de orvalho.

Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, o tipo de rugosidade do substrato, a espessura aplicada, condições ambientais, etc.

EMBALAGEM	Produto	Embalagem	Volume	Peso de transporte
PESO E TRANSPORTE	Endurecedor	Quarto	0,9 L	0,95 Kg
	Tinta	Galão	3,6 L	5,00 Kg

**ARMAZENAMENTO**

Validade: 24 meses, mínimo a 25°C (77°F).

Guardar em local fresco, seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignição.

**PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA**

Todo o trabalho envolvendo a aplicação e uso deste produto deve ser executado em concordância com todas as regulamentações nacionais existentes sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ventilação adequada e medidas de proteção devem estar disponíveis durante a aplicação e secagem para manter as concentrações de vapores de solvente dentro dos limites de segurança e evitar riscos de toxicidade ou deficiência de oxigênio. Tome as devidas precauções para evitar contato com a pele e os olhos (luvas, óculos, máscaras, cremes protetores, etc.). As medidas de segurança a serem tomadas dependem dos métodos de aplicação e do ambiente de trabalho.

*IMPORTANTE - As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nosso presente estágio de experiência e conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle.*

*Nosso Departamento Técnico e de Vendas/Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contido sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.*

Revisão: maio/2021



---

IMEX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA ME

Rua ABADIANIA, loteamento Jardim Progresso, s/n Quadra Q lote 20, 21,22 e 23 - Barra de Jangada  
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.400-000 - telefone 81-97325-3062 - contato@tintasimex.com.br