

IMEXFLOOR P.U Piso & Parede



DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tinta PU modificada, bi componente com resinas PU modificadas e catalisador alifático, de secagem rápida, ideal para para áreas limpas, com excelente performance, cores, brilho, resistente a abrasão e a pequenos impactos.			
USO RECOMENDADO	Indicada para pinturas de piso e paredes e áreas para trânsito de pedestres, faixas zebreadas, em fábricas, oficinas, arruamentos ou estacionamento. Pode ser aplicada em áreas internas ou externas com ótima resistência aos raios ultravioletas. Tinta de alta espessura devendo ser usada em duas demãos.			
PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS	Cor: vide tabela de cores de esmalte PU da IMEX Brilho: médio Peso Específico (25°C): 1,2 g/cm ³ Volume de Sólidos: 62,0 %±2 Espessura úmida : 75 - 95µm Espessura seca : 67 - 80µm Rendimento teórico: 8,50m ² /litro, considerar os fatores de perda apropriados. (30,6m ² /galão) Resistência a corrosão: excelente			
INFORMAÇÃO PRÁTICA	Método de Aplicação: Pistola de Airless, Pistola convencional, rolo de lã de carneiro de pelo baixo e trincha. Diluição: até 5% Intervalo entre demãos: 3 – 12 horas			
TEMPO DE SECAGEM	Temperatura	Ao toque	Ao manuseio	Final
	25° C	60 minutos	3 horas	168 horas
	40° C	40 minutos	2 horas	120 horas
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação de óleo ou gordura.			
APLICAÇÃO E MISTURAS	O produto é fornecido em duas embalagens, agite o conteúdo do componente A (tinta), se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo do vasilhame. Adicione o componente B (catalisador) ao componente A (tinta), respeitando a relação de mistura. Misture completamente, se possível com agitador mecânico. Adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois componentes estiverem homogêneas. Relação de Mistura: descrito na embalagem Diluição: DILUENTE PU IMEX A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura do meio ambiente.			

IMEX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA ME

Rua ABADIANIA, loteamento Jardim Progresso, s/n Quadra Q lote 20, 21,22 e 23 – Barra de Jangada
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.400-000 - telefone 81-97325-3062 –
contato@tintasimex.com.br

RECOMENDAÇÕES A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado e seco, a temperatura da superfície a ser pintada deverá estar 6°C acima do ponto de orvalho.

Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, o tipo de rugosidade do substrato, a espessura aplicada, condições ambientais, etc.

EMBALAGEM	Produto	Embalagem	Volume	Peso de transporte
PESO E	Endurecedor	Quarto	0,9 L	0,90 Kg
TRANSPORTE	Tinta	Galão	3,6 L	4,32 Kg

ARMAZENAMENTO Validade: 24 meses, mínimo a 25°C (77°F).

Guardar em local fresco, seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignição.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Todo o trabalho envolvendo a aplicação e uso deste produto deve ser executado em concordância com todas as regulamentações nacionais existentes sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ventilação adequada e medidas de proteção devem estar disponíveis durante a aplicação e secagem para manter as concentrações de vapores de solvente dentro dos limites de segurança e evitar riscos de toxicidade ou deficiência de oxigênio. Tome as devidas precauções para evitar contato com a pele e os olhos (luvas, óculos, máscaras, cremes protetores, etc.). As medidas de segurança a serem tomadas dependem dos métodos de aplicação e do ambiente de trabalho.

Revisão: MAR/2021

contato@imextintas.com.br

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nosso presente estágio de experiência e conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle.

Nosso Departamento Técnico e de Vendas/Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contido sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

IMEX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA ME

Rua ABADIANIA, loteamento Jardim Progresso, s/n Quadra Q lote 20, 21,22 e 23 – Barra de Jangada
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.400-000 - telefone 81-97325-3062 –
contato@tintasimex.com.br